



OXIRON TITAN

Esmalte anticorrosivo metálico
Acabado Forja

DESCRIPCION

Esmalte metálico anticorrosivo. Excelente protección y decoración de cualquier superficie de hierro, a las que confiere un acabado metálico natural (tipo forja).

- Fácil aplicación
- No se cuartea
- Gran adherencia, elasticidad y resistencia a la intemperie
- Sus colores son entremezclables

CAMPOS DE APLICACIÓN

Exteriores e interiores. Indicado para todo tipo de estructuras metálicas (particulares, industriales, urbanas, etc.).

DATOS TECNICOS

Acabado:	Metálico aspecto forja
Color:	6 colores según carta
Densidad:	1,68 – 1,79 Kgs./lt. (según color)
Adherencia:	UNE 48032. Muy buena.
Contenido en sólidos (%Peso):	78 a 81%
Punto inflamación:	42° C. Seta-Flash Copa cerrada
Rendimiento:	8 - 12 m2./lt.
Secado a 23° C:	Al tacto: Repintado: 3 – 4 horas 24 horas
Temperatura de trabajo:	15 a 30° C.
Resistencia a:	
Intemperie:	Excelente (con la imprimación adecuada)
Cámara salina:	1000 horas (ASTM-B117) con la imprimación adecuada
Impacto:	75 cms, bien (Bola 20 m/m, 15 días) (INTA 160266)
Temperatura:	< 150° C. (de forma intermitente)
Disolvente en formulación:	Mezcla de hidrocarburos

2.004/42IIA (d) (400/300) Máx. COVs 400 g/l.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

En envases de: 4 litros, 750 y 375 ml.

MODO DE EMPLEO

Métodos de aplicación:	Brocha	Rodillo
Espesor mínimo recomendado:	100 micras (película seca)	
Limpieza utensilios:	Aguarrás Mineral TITAN	

Remover bien en el envase, antes y durante su utilización cuando se precise, y aplicar directamente sobre superficies desoxidadas, desengrasadas, limpias, secas e imprimadas adecuadamente.

Superficies nuevas:

Hierro: 2 capas de Minio de plomo electrolítico TITAN o Minio sintético TITANLUX y una vez bien seco, acabar con 2 capas de OXIRON TITAN FORJA.

Superficies de aluminio, galvanizadas: Lijar hasta matizar y aplicar Imprimación epoxi TITAN YATE, Imprimación fosfatante TITAN o Preparación Multiuso TITAN.

Superficies ya pintadas:

Si están en buen estado, lavar y lijar hasta matizar y aplicar directamente OXIRON TITAN FORJA, de lo contrario, eliminar completamente y preparar como superficie nueva.

Conservación: En envases perfectamente cerrados, la estabilidad es la misma que la de un esmalte convencional (2-4 años), según ambiente.

PRECAUCIONES

Inflamable. Manténgase fuera del alcance de los niños. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

Fecha de edición: Febrero 2008

Industrias Titán, S. A.
Pol. Ind. Pratense, calle 114 nº 21-23
Tel 934 797 494 – Fax 934 797 495
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)